

TRAITEMENT ANTI-ROUILLE SUR LES PANNEAUX

AVANT LA POSE D'UN NOUVEAU LINER

Nos conseils :

1. Videz la piscine complètement
2. Opérez un ponçage afin de supprimer les boursouflures de corrosion et autres sulfates de fer, sans trop insister au risque de percer les tôles
3. Bien essuyer les parois avec le produit « nettoyant » avant de mettre une couche d'Apprêt EXPOXIDIQUE (bien lire la notice d'utilisation)
4. Laissez sécher minimum 24 h
5. Appliquez une peinture antirouille GLYCEROPHTALIQUE – POLYURETHANE (bien lire la notice d'utilisation)
6. **Impératif : laissez sécher environ 10 jours**, voire plus, si nécessaire
7. Nous conseillons de coller un feutre sur les parois (le même que celui pour la dalle du bassin) qui évitera le contact direct des panneaux avec le liner, si la rouille réapparaît dans le temps...
8. Vous pouvez poser le nouveau liner, si le climat est favorable !

OBLIGATOIRE : Portez masque, lunettes et gants de protection.

NB. Ce traitement ne fera pas disparaître complètement la rouille, mais peut retarder son développement. Vous pouvez trouver ces produits chez ZOLPAN ou TOLLENS ou autres spécialistes, et chez nous aussi !

REMARQUE : Un pH très bas peut corroder vos panneaux et tout appareil électrique et tâcher votre liner de façon irréversible, aussi veillez à analyser le pH pendant la saison 2 fois par semaine aux deux extrémités de la piscine et corrigez-le si nécessaire. Avec le recul, l'électrolyse *principalement* sous abri de piscine, peut aussi favoriser la corrosion de vos panneaux *PPM à votre service.*